

# V340 COLLIMIX CHRONO


COLLE AMÉLIORÉE



## TRAVAUX RAPIDES

- Remise en circulation rapide
- Neuf et rénovation sans primaire
- Jointoiement à 3 h
- 90 % de poussière en moins (mesures réalisées en laboratoire)

C2 F



## INFORMATIONS PRODUIT

### Consommation

- Simple encollage : 3,5 à 4,5 kg/m<sup>2</sup>
- Double encollage : 5 à 8 kg/m<sup>2</sup>

### Conservation

Se conserve 1 an dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé. Après quelques mois de stockage, le temps de prise peut être allongé sans que les caractéristiques du produit ne subissent de modifications.

### Conditionnement

Sac de 25 kg

## CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES

Aspect : poudre grise

Composition : ciments spéciaux, sables sélectionnés, adjuvants spécifiques

PERFORMANCES MESURÉES À +20°C*	
Adhérence précoce à 6 h	≥ 0,5 MPa
Adhérence initiale	≥ 1 MPa
Adhérence après action de l'eau	≥ 1 MPa
Adhérence après action de la chaleur	≥ 1 MPa
Adhérence après cycle gel/dégel	≥ 1 MPa
Stabilité thermique	-30°C à +80°C
Réaction au feu	Classe E

\* Ces valeurs ont été mesurées en conditions de laboratoire ; elles peuvent être issues de données statistiques ou d'essais ponctuels et sont données à titre indicatif.

## DOMAINE D'EMPLOI

### Supports admis

COLLAGE EN MUR	Mur intérieur faiblement humide - locaux classés EA ou EB	Carreaux en cm <sup>2</sup>
	Béton	2 200
	Enduit ciment, enduit bâtard, enduit CS IV	2 200
	Carreau de brique ou de béton cellulaire monté au ciment	2 200
	Plaque de plâtre cartonné	2 200
	Carreau de brique monté au plâtre	2 200
	Bloc de béton cellulaire monté au plâtre	2 200
	Panneau de bois CTBH, CTBX, OSB...	2 000
	Ancien carrelage	2 200
	Enduit décoratif organique, peinture poncée	2 200
Plaque de polystyrène revêtu prêt à carrelage	2 200	
Mur intérieur humide - locaux classés EB+ privatif		
Béton	2 200	
Enduit ciment, enduit bâtard, enduit CS IV	2 200	
Plaque de plâtre cartonné hydrofugée*	2 200	
Carreau de brique monté au plâtre*	2 200	
Carreau de brique monté au ciment*	2 200	
Béton cellulaire monté au plâtre*	2 200	
Bloc de béton cellulaire monté au ciment*	2 200	
Plaque de polystyrène revêtu prêt à carrelage	2 200	
Ancienne peinture poncée*	2 200	
Ancien carrelage*	2 200	
Mur intérieur humide - locaux classés EB+ collectif		
Béton	2 200	
Enduit ciment, enduit bâtard, enduit CS IV	2 200	
Plaque de plâtre cartonné hydrofugée*	2 200	
Plaque ciment ou silico calcaire*	2 200	
Carreau de brique monté au ciment*	2 200	
Bloc de béton cellulaire monté au ciment*	2 200	
Mur intérieur humide - locaux classés EC		
Béton	2 200	
Enduit ciment, enduit bâtard, enduit CS IV	2 200	
Bloc de béton cellulaire monté au ciment*	2 200	
Carreau de brique monté au ciment*	2 200	
Plaque ciment ou silico calcaire*	1 200	

COLLAGE EN SOL	Sol intérieur	Carreaux en cm <sup>2</sup>
	Dallage sur terre-plein, enduits de sol P3 minimum	3 600
	Dalle ou chape adhérente	3 600
	Chape flottante ou désolidarisée	3 600
	Plancher (dalle pleine, dalle collaborante, plancher poutrelle, bac acier)	3 600
	Chape asphalte de 25 mm d'épaisseur minimum	3 600
	Chape anhydrite (sulfate de calcium)**	3 600
	Chape sèche (à base de plâtre ou ciment)	2 000
	Chape allégée d > 0,65	2 000
	<b>CRYLIMPER</b>	2 200
<b>CRYLÉTANCHE</b>	2 200	
Anciennes traces de colle (non redispersable)	3 600	
Ancien parquet collé, panneaux bois CTBH, CTBX, OSB	1 200***	
Ancien carrelage - Granito non fissuré	3 600	
Anciennes dalles plastique	3 600	
Ancienne peinture de sol poncée	3 600	
Sol extérieur pente minimum 1,5 %		
Dallage sur terre-plein	3 600	
Plancher (dalle pleine, dalle collaborante, plancher poutrelle, bac acier)	3 600	
Chape de protection d'étanchéité	3 600	
Ancien carrelage	2 200	

\* Support pouvant nécessiter une protection à l'eau sous carrelage (voir fiches techniques de **CRYLIMPER** page 32 et **CRYLÉTANCHE** page 36).

\*\* Sur chape anhydrite (sulfate de calcium), diluer **PRIMA UNIVERSEL** pur avec 20 % d'eau.

\*\*\* Avec l'interposition de la **TRAME MAILLE 8 x 8** noyée dans la masse.

Les valeurs indiquées correspondent à la surface maximale des carreaux en cm<sup>2</sup>.

Des limitations peuvent exister selon les différents pays, se référer systématiquement aux règles de l'art, CPT ou DTU pour la France.

 Sur primaire **PRIMA UNIVERSEL**

 Sur primaire **PRIMA PLÂTRE** ou **PRIMA UNIVERSEL**

## DOMAINE D'EMPLOI

### Destination

- Collage rapide de carreaux et de pierres de toutes porosités et de tous formats, en sol et mur intérieur et sol extérieur.
- Applicable directement en neuf et rénovation sans primaire.

### Usages exclus

- Façade.
- Plancher chauffant.

## MISE EN ŒUVRE

### Documents de référence

- DTU 52.2 et CPT en vigueur
- Certificat QB n° 33 MC 456
- Marquage CE

### Conditions d'application

- Température d'application : +5°C à +30°C
- Ne pas appliquer en plein soleil, sur support chaud, gelé ou s'il y a risque de gel dans les heures qui suivent l'application.

### Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage. Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur [quickfds.com](http://quickfds.com).

### Préparation des supports

- Le support doit présenter les qualités requises par la norme NF-DTU, le CPT ou l'avis technique le concernant. Il doit être propre, sain, sec et débarrassé de toute partie non adhérente ou pouvant nuire à l'adhérence (huile de décoffrage, produit de cure...).
- Éliminer le produit de cure par ponçage, grenailage ou sablage.
- Décaper soigneusement toutes les taches.
- Appliquer le primaire requis.

PRIMAIRE	CONSOMMATION	DÉLAI DE RECOUVREMENT À +20°C
PRIMA UNIVERSEL <sup>®</sup>	50 à 200 g/m <sup>2</sup>	30 min
PRIMA PLÂTRE	100 à 150 g/m <sup>2</sup>	30 min

[1] Sur chape anhydrite (sulfate de calcium), diluer **PRIMA UNIVERSEL** pur avec 20 % d'eau.

- Le support doit être plan. Le produit peut servir pour des rattrapages minces ponctuels jusqu'à 10 mm, attendre le lendemain avant de débiter les opérations de collage.
- **Sur chape anhydrite (sulfate de calcium) :**  
Le taux d'humidité de la chape doit être inférieur à 1 % pour les locaux E1 et 0,5 % pour les locaux E2 (test de la bombe à carbure).

La chape doit être dépourvue de laitance et dépoussiérée. En local E2, traitement de la jonction sol / paroi verticale sur 7 cm minimum de part et d'autre :  
- plier la bande de **TOILE-IMPER** ou d'**ANGLÉTANCHE** puis la maroufler dans une couche de résine **CRYLIMPER** appliquée au pinceau,  
- ou coller directement dans l'angle des supports la bande autocollante **BUTYLIMPER**.  
Veiller à ce que 2 bandes successives se chevauchent de 5 cm minimum.

### • Sur supports bois :

Le plancher doit être stable, rigide et ne pas présenter de flexion. Le revisser et le renforcer si nécessaire. Poncer les parquets vitrifiés. Éliminer les cires et vernis à la paille de fer. Colmater les lames disjointes avec un mastic acrylique.

### • Sur ancien carrelage :

Éliminer les éléments non adhérents et reboucher avec un mortier de réparation. Laver à la lessive sodée, rincer et laisser sécher. Poncer et dépoussiérer si le carrelage reste gras.

### Préparation du produit

- Gâcher à l'aide d'un malaxeur électrique à vitesse lente.
- Taux de gâchage : **5,75 à 6,25 L** d'eau par sac de 25 kg.
- Par temps froid, utiliser une eau de gâchage à plus de 10°C.
- Ne pas laisser reposer.

### Application

DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE À +20°C	
Durée d'utilisation du mélange	30 min
Temps ouvert	10 min
Délai d'ajustabilité	10 min
Délai avant jointoiement base ciment	3 h
Délai avant jointoiement époxy	2 jours
DÉLAIS DE MISE EN SERVICE (APRÈS COLLAGE)	
Pédestre ou circulation légère	3 h
Normal en local P2 ou P3	12 h

### • Sur panneaux de particules CTB-H et contre plaqué CTB-X en sol :

Respecter le délai de recouvrement du primaire appliqué. Réaliser le pontage des panneaux avec des bandes de **TRAME MAILLE 8 x 8** de 20 cm de largeur, maintenues par agrafage. Appliquer grassement la colle choisie pour noyer l'armature. Laisser sécher et procéder au collage.

### • Sur parquets collés (sans ragréage préalable) :

Respecter le délai de recouvrement du primaire puis entoiler la totalité de la surface avec la **TRAME MAILLE 8 x 8** maintenue par agrafage (prévoir un recouvrement de 5 cm entre lés).

- Appliquer grassement la colle pour noyer l'armature puis laisser sécher et procéder au collage.
- Étaler la colle sur le support avec une lisseuse puis répartir et régler l'épaisseur avec un peigne cranté adapté au format des carreaux.
- Procéder par double encollage en enduisant l'envers des carreaux avec une spatule non dentée dans les cas suivants :

SUPPORT	FORMAT DES CARREAUX
Sol intérieur	> 1 200 cm <sup>2</sup> > 500 cm <sup>2</sup> (faible porosité)
Sol extérieur	Systématiquement
Mur intérieur	> 500 cm <sup>2</sup>

- Appliquer le carrelage dans la limite du temps ouvert et exercer une pression suffisante pour assurer le bon transfert de la colle.
- Éliminer tout excès de colle qui pourrait remonter dans les joints.
- Ménager un vide périphérique autour de toutes les zones carrelées. Le lendemain le remplir avec un mastic élastomère.
- Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

